the way to trust KCL

8081-2185-5512-1235

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT19-032963
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : (주) 대진지피아이
   ○ 주 소 : 부산광역시 기장군 정관면 산단5로 100-237
3. 시험기간 : 2019년 03월 13일 ~ 2019년 05월 23일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시 료 명 : 배수응 경질 폴리염화비닐 이음관 Lot NO.19020716
6. 시험방법
   (1) KS M 3410:2016

COPY 국사본 FREE COPY

(주)대진GPI
원본대조필

확인	작성자 성 명	이영주	기술책임자 성 명	김재연

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2019년 05월 23일

한국건설생활환경시험연구원장

부산물산경남지원 : 46742 부산광역시 강서구 과학산단1로60번길 31 051-941-8790
결과문의 : 부산물산경남지원 ☎ (051)793-7001

양식QP-20-01-05(6)

the way to trust KCL

시험성적서

성적서번호 : CT19-032963

7. 시험결과

1) 배수용 경질 폴리염화비닐 이음관 Lot NO.19020716

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고
정량(Pb)	wt %	(1)	불검출(검출한계 0.001 0)	-
겉모양	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) ℃, (50 ± 20) % R.H.
모양	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) ℃, (50 ± 20) % R.H.
인장항복강도	MPa	(1)	52.3	(23 ± 2) ℃, (50 ± 20) % R.H.
편평성	-	(1)	이상없음	(23 ± 2) ℃, (50 ± 20) % R.H.
비카트연화온도	℃	(1)	78.8	(23 ± 2) ℃, (50 ± 20) % R.H.
침지시험-증류수	mg/㎠	(1)	0.12	-
침지시험-염화나트륨	mg/㎠	(1)	0.08	-
침지시험-황산	mg/㎠	(1)	0.06	-
침지시험-질산	mg/㎠	(1)	0.14	-
침지시험-수산화나트륨	mg/㎠	(1)	-0.02	-
내수압성[20 ℃, 0.35 MPa(P), 1 분]	-	(1)	이상없음	-

** 인장항복강도 시료 갯수: 3개

* (P) 시험압력

—— 이 하 여 백 ——

(주)대진GPI
원본대조필

COPY 복사본 복사본 COPY COPY 복사본